

Domtar POS 55S - 2.3

Spécifications du produit

Épaisseur (mils)	Poids de base	Brillance (UV inclus)	Réponse thermique – Nominale				Rigidité Gurley – Nominale (mg)		Résistance à la déchirure d'Elmendorf – Nominale (g)		Parker Print Surf
			Statique – (°C ± 5°)		Dynamique – Atlantek 400 (MJ/mm ²)		SM :	ST :	SM :	ST :	
2,30 ± 0,15/58 ± 4	17 x 22— 500 (lbs)	>85	0,2 ODU	84	0,2 ODU	4,9	28	15	31	35	<2,00
	12,7 ± 0,8		1,0 ODU	131	1,0 ODU	8,3					
	g/m ²		Densité max.	1.21	Densité max.	1,54					
	47,8 ± 2,9		Temp. requise	148	Énergie req.	16,0					

Caractéristiques :

- Bonne imagerie générale
- Éléments graphiques et logos

Caractéristiques environnementales :

- Produit sans bisphénol A (BPA)

Idéal pour :

- Économique pour TPV – Détail
- Reçus de guichet automatique
- Imprimantes
- Reçus de stationnement
- Télécopieurs
- Calculatrices
- Reçus de distributeur d'essence

