

Domtar POS 57L - 2.6

Spécifications du produit

Épaisseur (mils)	Poids de base	Brillance (UV inclus)	Réponse thermique – Nominale				Rigidité Gurley – Nominale (mg)		Résistance à la déchirure d'Elmendorf – Nominale (g)		Parker Print Surf
			Statique – (°C ± 5°)		Dynamique – Atlantek 400 (MJ/mm ²)		SM :	ST :	SM :	ST :	
2,60 ± 0,13/66 ± 4	17 x 22— 500 (lb)	>85	0,2 ODU	91	0,2 ODU	4,8	42	20	37	43	<2,00
	14,6 ± 0,8		1,0 ODU	132	1,0 ODU	9,2					
	g/m ²		Densité max.	1,26	Densité max.	1,53					
	54,9 ± 2,9		Temp. requise	149	Énergie req.	16,0					

Caractéristiques :

- Bon pour l'imagerie générale

Caractéristiques environnementales :

- Produit sans bisphénol A (BPA)

Idéal pour :

- Économique pour TPV – Détail
- Imprimantes
- Télécopieurs
- Calculatrices
- Reçus de stationnement
- Reçus de guichet automatique
- Reçus de distributeur d'essence

