

Domtar POS 74S - 3.2

Spécifications du produit

Épaisseur (mils)	Poids de base	Brillance (UV inclus)	Réponse thermique – Nominale				Rigidité Gurley – Nominale (mg)		Résistance à la déchirure d'Elmendorf – Nominale (g)		Parker Print Surf
			Statique – (°C ± 5°)		Dynamique – Atlantek 400 (MJ/mm ²)		SM :	ST :	SM :	ST :	
3,20 ± 0,3/81 ± 8	17 x 22— 500 (lbs)	>85	0,2 ODU	87	0,2 ODU	5,9	100	50	50	50	<2,20
	18,7 ± 1,0		1,0 ODU	72	1,0 ODU	8,9					
	g/m ²		Densité max.	1,28	Densité max.	1,45					
	70,3 ± 3,5		Temp. requise	149	Énergie req.	16,0					

Caractéristiques :

- Texture de papier bond
- Blanc brillant
- Impression flexographique recto verso
- Impression lithographique verso seulement

Idéal pour :

- Terminaux de point de vente (TPV)
- Reçus de guichet automatique
- Bornes
- Reçus de stationnement

Caractéristiques environnementales :

- Produit sans bisphénol A (BPA)

