

# Domtar POS 75H - 3.4

## Spécifications du produit

Épaisseur (mils)	Poids de base	Brillance (UV inclus)	Réponse thermique – Nominale				Rigidité Gurley – Nominale (mg)		Résistance à la déchirure d'Elmendorf – Nominale (g)		Parker Print Surf
			Statique – (°C ± 5°)		Dynamique – Atlantek 400 (MJ/mm <sup>2</sup> )		SM :	ST :	SM :	ST :	
3,40 ± 0,30/86 ± 10	17 x 22— 500 (lbs)	>85	0,2 ODU	84	0,2 ODU	4,7	100	50	50	50	<2,20
	19,8 ± 1.0		1,0 ODU	127	1,0 ODU	7,7					
	g/m <sup>2</sup>		Densité max.	1,38	Densité max.	1,77					
	74,4 ± 3.9		Temp. requise	149	Énergie req.	13,1					

### Caractéristiques :

- Haute sensibilité
- Éléments graphiques et codes barres
- Blanc brillant
- Impression flexographique recto verso
- Impression lithographique verso seulement

### Caractéristiques environnementales :

- Produit sans bisphénol A (BPA)

### Idéal pour :

- Reçus de terminal de point de vente (TPV)
- Reçus de guichet automatique
- Bornes
- Reçus de stationnement
- Bornes d'enregistrement des transporteurs aériens
- Télécopieurs rapides
- Graphiques

