

Domtar POS 55S - 2.3

Spécifications du produit

Épaisseur	Poids de base	Brillance (UV inclus)	Réponse thermique – Nominale				Rigidité Gurley – Nominale (mg)		Résistance à la déchirure d'Elmendorf – Nominale (g)		Parker Print Surf
			Statique – (°C ± 5°)		Dynamique – Atlantek 400 (MJ/mm ²)		SM :	ST :	SM :	ST :	
			0,2 ODU	84	0,2 ODU	4,9					
mils	17 x 22— 500 (lb)	>85	1,0 ODU	131	1,0 ODU	8,3	28	15	31	35	<2,00
2,30 2,15 - 2,45	13,1 12,1 - 14,1		Densité max.	1,21	Densité max.	1,54					
µm	g/m ²		Temp. requise	148	Énergie req.	16,0					
58,4 54,6 - 62,2	49,4 45,7 - 53,1										

Caractéristiques :

- Bonne imagerie générale
- Éléments graphiques et logos
- Durée de vie de 10 ans de l'image, durée de stockage de 3 ans (dans des conditions appropriées pour le papier thermique)

Caractéristiques environnementales :

- Produit sans bisphénol A (BPA)

Idéal pour :

- Économique pour TPV – Détail
- Reçus de guichet automatique
- Imprimantes
- Reçus de stationnement
- Télécopieurs
- Calculatrices
- Reçus de distributeur d'essence

