

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE DES PRODUITS D'EMBALLAGE DOMTAR



Spécifications de performance du carton doublure de Domtar

Parameter	Test Method	Units	Range	PERFORMANCE LINER						
Finished Basis Weight	n/a	#/1,000 SF	Target	18.5	23	26	30	33	34	42
Moisture	T-412	%	6-9%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%
Moisture Variation 2 sigma	n/a	%	Maximum	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
Roll Hardness	T-834	10-100	25-40	40	40	40	40	40	40	40
Mullen (Burst)	T-807	PSI	Minimum							90
STFI	T-826	lb/in	Target	9	12	15	19	20	21	23 (Ref)
			Minimum	8	11	14	18	19	20	22.5 (Ref)
Porosity (Gurley)	T-460	Secs/100 ml	15-100	20	20	20	20	20	20	20
Smoothness	T-575	Emveco	microdeviations	<200	<200	<200	<200	<200	<200	<200
Slide Angle	T-815	Degrees	18-30	>18	>18	>18	>18	>18	>18	>18
Premium Ply Cobb (2 minute)	T-441	GSM	30-60	50	50	50	50	50	50	50
Base Ply Cobb (2 minute)	T-441	GSM	30-60	60	60	60	60	60	60	60
Colour Specifications		L	55-58	57.0						
		a*	6 - 8	7.0						
		b	18-20	19.0						

Spécifications de performance du carton ondulé de Domtar

Parameter	Test Method	Units	Range	PERFORMANCE MEDIUM					
Finished Basis Weight	n/a	#/1,000 SF	Target	18.5	20.5	23	26	33	36
Moisture	T-412	%	8-11%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%
Moisture Variation 2 sigma	n/a	%	Maximum	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
Roll Hardness	T-834	10-100	25-40	40	40	40	40	40	40
Concora	T-809	lbf/10 flutes	Target	42	45	50	54	67	72
			Minimum	39	42	48	50	60	67
Scott Bond	T-569	ft-lb (10 ⁻³)/in ²	Minimum	>125		>125	>125	>125	>125
Porosity (Gurley)	T-460	Secs/100 ml	15-75	20	20	20	20	20	20
STFI	T-826	lb/in	Reference Only	6	9	9.2	12	16	18

Issus à 100 % du recyclage de cartons usagés, nos produits d'emballage sont certifiés par les normes de tiers indépendants afin de rassurer nos clients au sujet de nos processus de fabrication responsables (SFI, FSC, FDA, EcoVadis - classement argent).